

## MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen

Município: Frederico Westphalen – RS

Local: Rua 76, Distrito Industrial

Área: 606,60 m<sup>2</sup>

#### *Descrição:*

O presente memorial tem por finalidade descrever a obra para execução do projeto de pavimentação com pedras irregulares na cidade de Frederico Westphalen – RS.

### **1. GENERALIDADES**

O calçamento será executado com pedras irregulares, extraídas em pedreira legalizada, assentadas manualmente sobre colchão de pó de brita com espessura de 0,15m e rejuntadas com pó de brita.

### **2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

#### **2.1 Localização da obra**

As obras serão locadas em loco na área de execução.

O perfil longitudinal será lançado sobre o terreno existente dispensando grandes movimentos de terra.

O perfil transversal sofrerá as compensações necessárias para manter as declividades do projeto.

#### **2.2 Preparo do leito**

O leito da rua será regularizado e compactado com o uso de motoniveladora e rolo pé de carneiro, adequando ao perfil transversal do projeto.



### **2.3 Preparo da base**

Em pontos previamente indicados deverão ser executados reforços no sub-leito, com camadas de cascalho, com intuito de reforçar o suporte e aprimorar a drenagem no plano da pista.

Antes do assentamento da pavimentação a pista deverá ser compactada com uso de rolo vibratório.

### **2.4 Meio fio**

O meio fio será de concreto pré-moldado, assentado no alinhamento das ruas, conforme projeto, fixado com aterro lateral.

### **2.5 Assentamento de pavimentação**

A pavimentação de calçamento será assentada sobre colchão de pó de brita, com 15cm de espessura distribuída com canchas individuais de 1,0m de largura por 10,0 de comprimento, de forma manual, respeitando as declividades transversais e longitudinais do leito compactado.

### **2.6 Rejuntamento da pavimentação**

O calçamento, após concluído o assentamento da pedra, deverá receber a primeira compactação manual, com soquete de 15 kg, para posteriormente receber uma camada de pó de pedra britada, distribuída sobre a pista com rodos manuais até o preenchimento das juntas entre as pedras.

### **2.7 Compactação**

A compactação final será executada com a pista devidamente umedecida com o uso de compactador mecânico com peso de impacto superior a 6,0 toneladas.

### **2.8 Liberação da pista ao tráfego**

A pista só poderá ser liberada ao tráfego após vistoriada pela fiscalização.



Renato P. Ferrari  
CREA RS 087041