

LTMM – LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

SENAI/SC São Bento do Sul II
Rua Reinaldo Mallon, 488 - Serra Alta – CEP: 89291-120 - São Bento do Sul - SC
Fones (47) 3631-1686 / 3631-1682
metrologia.sbs@sc.senai.br / www.sc.senai.br

Razão Social: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ: 80.125.305/0001-69
Endereço: Rua Rodolfo Tepassee nº 250, Guaramirim – SC, CEP: 89.270-000.

Proposta de ensaio: 0024-23
Data do recebimento da amostra: 23/01/2023
Período de realização dos ensaios: 23/01/2023 a 24/01/2023
Data de emissão do relatório: 25/01/2023

Amostra



Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

1 - ENSAIO REALIZADO:

Ensaio de carga máxima baseado em método interno.

2 - CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

01 amostra identificada pelo cliente como “**B102**”. A amostra tem medidas aproximadas de 550 mm de comprimento, 1500 mm de largura, 665 mm de altura. A amostra é composta por plástico.

3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O ensaio de carga máxima foi realizado de acordo com método interno.

A amostra foi submetida a uma carga vertical de 250 kg aplicada através de massas. A amostra foi carregada com uma massa de 250 kg e mantida durante 24 horas. Em seguida a amostra foi carregada com uma massa de 300 kg e mantida durante 01 hora.

4 - RESULTADO:

Carga máxima: A amostra apresentou deformação após aplicação de 250 kg. Após as aplicações de carga a amostra não apresentou quebra ou outros danos, apenas apresentou deformação.

5 - ANEXOS: Fotos da amostra testada.

Gilson Marciniack
Signatário Autorizado
Laboratório LTMM SENAI

Amostra



Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

Ensaio de carga máxima (250 kg)



Ensaio de carga máxima (250 kg após 24 horas)



Ensaio de carga máxima (250 kg após 24 horas)



Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente

Ensaio de carga máxima (300 kg)



Ensaio de carga máxima (300 kg após 1 hora)



Ensaio de carga máxima (300 kg após 1 hora)



i

ⁱ Fim do relatório.

Não é permitida a reprodução parcial deste documento e os resultados são válidos para a amostra testada. Procedimentos de amostragem são de responsabilidade do cliente